


## Maken van een saggar.

Voor mensen die al langer met klei werken is het maken van een saggar niet moeilijk. Ik ga er in deze beschrijving dan ook vanuit dat je de basisbeginselen van klei: platen rollen en platen aan elkaar bevestigingen, onder de knie hebt.

Gebruik voor het maken van een saggar een grove chamotte of zelfs vuurvaste klei.

Bedenk hoe groot de saggar met zijn: het beste is een cilindervorm aangezien je dan minder naden hebt (kwetsbaar). Heeft het werk dat je wil stoken steeds dezelfde vorm, dan maak je de saggar iets groter dan het werk (speling van 3 cm rondom).



Je kan ook meerdere stukken tegelijk in de saggar stoken.

Rol platen van minimaal 1 cm dik voor de bodem en de wand.

Gebruik eventueel een cilindervormig voorwerp als ondersteuning. Zorg dat de bovenkant vlak is, zodat je hem kan afsluiten met een ovenplaat.

De platen moeten goed aan elkaar bevestigd zijn, leg rond de bodem nog een extra rol klei en druk die goed aan. Ook de naad in de wand moet goed worden vastgezet, liefst door ze een stukje over elkaar te laten doorlopen.



Maak bovenin de wand een gaatje van ongeveer 2 cm. Is de saggar breder dan 25 cm, maak dan aan beide kanten een gaatje. Het is aan te raden om met een kleinere (doorsnede 25 cm) te beginnen. Een grotere saggar bevat meer brandbare materialen en wordt warmer. Het gevaar op scheuren en barsten wordt daardoor vergroot. Op zich is een scheur niet erg. Ik heb daar steeds mee door gestookt zolang hij verder nog stevig is.

Stook de saggar voordat je hem gaat gebruiken zo hoog mogelijk, minimaal 1100 graden. Dit mag in één stook.